


# URSA TERRA

## Panel papel P1051



Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft.

### Aplicación recomendada

- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.

DoP 34TER37KP21061



020/002817



DIT 380R/21



Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN 13162- T3-Z3-WS-AFr5
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,037 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Resistencia específica al paso del aire ( $r'$ )	EN 29053	AFr5 $\geq 5$ kPa·s/m <sup>2</sup>
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3 $S_d = 2,025$ m
Absorción agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1$ Kg/m <sup>2</sup>
Densidad nominal aproximada		15 Kg/m <sup>3</sup>
Calor específico aproximado ( $C_p$ )		800 J/Kg·K

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Ud /paquete	m <sup>2</sup> /paquete	paquete /palet	m <sup>2</sup> /palet
2137705	50	0,60	1,35	1,35	16	12,96	20	259,20
2075020	60	0,60	1,35	1,60	13	10,53	20	210,60
2141510	75	0,60	1,35	2,00	10	8,10	20	162,00
2142395	80	0,60	1,35	2,15	9	7,29	20	145,80
2138624	100	0,60	1,35	2,70	8	6,48	20	129,60
2138626	120	0,60	1,35	3,20	6	4,86	20	97,20
2141521	150	0,60	1,35	4,05	5	4,05	20	81,00

